



SIB CASE MOBILI SRL WWW.SIBCASE.COM

Via Torre Ovo km 2,00 , Maruggio (TA)- Tel 099/675636- e-mail info@sibcase.com

TABELLA DI CORRISPONDENZA PRODOTTI ISOLANTI

MATERIALE	T°	Lm	m		SP cm. 7		SP cm. 10		SP cm. 15	
					R	K	R	K	R	K
PANNELLO POLFIBRE	+20°	0,03	10	0,033	2,121	0,471	3,03	0,28	4,545	0,1867
ARGILLA ESPANSA	+20°	0,12	20	0,144	0,486	2,057	0,694	1,44	1,041	0,96
MATTONI ALVEOLARI	+20°	0,19	25	0,237	0,295	3,389	0,422	2,37	0,633	1,58

Formule	Unità di misura	
T°	Temperatura di prova Lm	°C
Lm	Conduttività termica di riferimento	Kcal/mh°C
m	Maggiorazione in % del Lm	0%
	Conduttività termica utile di calcolo	Kcal/mh°C
R	Resistenza termica	mqh°C/kcal
K	Coefficiente di trasmittanza termica	Kcal/mqh°C
Sp	Spessore del materiale isolante	cm.